



Industrias Químicas Löwenberg, S.L.

Avda. San Pablo, 22
28820 Coslada (Madrid) Spain
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330
E-mail: comercial@quilosa.es

www.quilosa.com



BRICOFIX

Mortero Gris

DESCRIPCION:

El mortero de albañilería es una mezcla seca de cementos y áridos calizos y silíceos que se utilizan en mampostería para unir elementos de construcción (ladrillos, bloques de hormigón, bovedillas, etc) y en la realización de enfoscados interiores.

Excelente adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.

Altas resistencias a la compresión, flexión y tracción.

INDICACIONES DE USO:

- Humedecer la superficie previamente a la aplicación.
- En un recipiente verter el mortero. Añadir 1 parte de agua por cada 3,5 partes de producto.
- Mezclar hasta tener una pasta homogénea.
- Aplicar el producto utilizando una paleta de mano o llana.
- Proteger la obra del sol para evitar un secado muy rápido. Humedecer durante las horas de calor.
- No aplicar con heladas, riesgo de heladas, o en proceso de deshielo.

No es aconsejable su utilización a temperaturas menores de 5°C o superiores a 35°C.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto: Polvo de color gris

Tiempo de trabajo a 20°C: 2 horas

Tiempo de vida de la pasta: Aprox. 2 hora

Tiempo de secado final Aprox. 24 horas

ALMACENAMIENTO:

Este producto se conserva al menos 3 años en su envase de origen, cerrado y protegido de la humedad.

PRESENTACION:

Caja de 1.5 kg.
Caja de 4.5 kg.

LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua templada inmediatamente después de su uso.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Según la legislación vigente, este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o almacenamiento.

NOTA:

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)