



Industrias Químicas Löwenberg, S.L.

Avda. San Pablo, 22
28820 Coslada (Madrid) Spain
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330
E-mail: comercial@quilosa.es

www.quilosa.com



BRICOFIX CEMENTO RÁPIDO

DESCRIPCION:

Bricofix cemento rápido es un producto de rápido fraguado con alta resistencia inicial e impermeable.

APLICACIÓN:

- Montaje de tabiquería rápida. Reparación de fisuras y grietas. Montaje de ladrillo caravista. Unión y posicionamiento de tuberías.
- Trabajos en el mar. Barreras antihumedad y enlucidos impermeables.
- Anclajes con altas resistencias: empotramientos y fijaciones sometidas a esfuerzo inmediato. Aristas cercos y obturación de grietas.
- Pequeños anclajes rápidos.
- Taponamiento de vías de agua y captaciones en agua corriente. Trabajos de urgencia y/o provisionales.
- Molduras decorativas y reparación de suelos de hormigón.

INDICACIONES DE USO:

- En una cubeta verter una parte de agua por cada 2 de producto.
- Mezclar hasta obtener una pasta homogénea.
- **El cemento rápido tiene un tiempo de vida muy corto, de 2 a 3 minutos.**
- Finalizado el trabajo limpiar los útiles con agua.
- No reamasar una vez iniciado el fraguado (fuerte pérdida de resistencia)
- Evitar el exceso de agua.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto: Polvo de color gris

Tiempo de vida de la pasta: 2-3 minutos

Tiempo de secado final 48 horas

PRESENTACION:

Caja de 1,3 kg.
Cubo de 5 kg.

LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua templada inmediatamente después de su uso.

ALMACENAMIENTO:

Duración: 36 meses en su envase de origen herméticamente cerrados.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Según la legislación vigente, este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o almacenamiento.

NOTA:

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)